



**COLORIFICIO
PEZZOLI**

Revisione n. 1
Data revisione
25/02/2010
Stampata il
25/02/2010
Pagina n.1 / 3

ACRIL TONACHINO

Scheda Tecnica

Descrizione

ACRIL TONACHINO è un rivestimento a spessore per esterni a base di emulsioni stirolo-acriliche di pregio, ideale per la decorazione e protezione delle facciate. Grazie allo spessore applicato **ACRIL TONACHINO** consente di nascondere le piccole imperfezioni presenti sulle pareti conferendo alle stesse idrorepellenza e resistenza agli agenti atmosferici (radiazioni UV).

ACRIL TONACHINO ha un basso contenuto di solventi organici volatili (VOC) e rispetta la normativa 2004/42/CE (D.Lgs. n.161 del 27 marzo 2006).

ACRIL TONACHINO è disponibile in tre differenti granulometrie:

grana fine: max 0.7 mm

grana media: max 1.0 mm

grana grossa: max 1.5 mm

Applicazione

Supporti nuovi

La superficie deve essere asciutta, non friabile e priva di sali ed umidità.

Applicare una mano, a pennello, di fissativo ACRILFLEX o ACRIL PIGMENTO e, dopo 24 ore, stendere il rivestimento.

Supporti già tinteggiati e/o degradati

Pulire accuratamente la superficie da sporco, sali, incrostazioni e simili. In caso di muffe bonificare la superficie con specifici prodotti di sanificazione. In presenza di pittura decoese, rimuovere le porzioni in fase di distacco. Applicare una mano, a pennello, di fissativo ACRILFLEX o ACRIL PIGMENTO e, dopo 24 ore, stendere il rivestimento.

Modalità di applicazione

Stendere **ACRIL TONACHINO** con spatola di acciaio in un unico strato, continuo ed omogeneo. Successivamente, quando il prodotto non è ancora completamente asciutto, lisciare con la spatola, o frattazzare con apposito utensile, fino ad ottenere una superficie omogenea.

Essiccamento fuori tatto: 1 ora

Essiccamento in profondità: 24 ore.

Non applicare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C o con umidità dell'ambiente >80%.

Lavare gli attrezzi con acqua dopo il loro utilizzo.

COLORIFICIO PEZZOLI s.r.l.

Via Valtésino, 303 - 63013 Grottammare (AP) - ITALY - P.I.&C.F. 01978030441
T +39 (0)735 58 13 83 - F +39 (0)735 36 76 36 - info@colorificiopezzoli.it



ACRIL TONACHINO

Classificazione, caratteristiche tecniche e prestazioni

ACRIL TONACHINO è stato testato presso il laboratorio di GFC Chimica. I risultati delle prove sperimentali riportate nelle tabelle che seguono sono documentati nel rapporto di prova n° 120/L del 29.06.2009.

NOTA: I dati si riferiscono all'intonachino grana media: max 1.0 mm

Classificazione secondo norma UNI EN 1062-1:2005 "Prodotti e cicli di verniciatura di opere murarie esterne e calcestruzzo"

Classificazione per esterni	
Per impiego finale	Decorazione-protezione
Per tipo chimico di legante	Resina stirolo-acrilica
Per stato di soluzione o dispersione del legante	Dispersione diluibile in acqua
Brillantezza	Opaca; Classe G3
Granulometria	Grossolana; Classe S3
Spessore della pellicola	Spessore maggiore di 400 µm Classe E ₅
Assorbimento d'acqua	$w = 0,037 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h}^{0.5})$ Classe W ₃ (bassa permeabilità)
Permeabilità al vapore	$S_d = 0.5254 \text{ m}$; $\mu = 165$ Classe V ₂ (media permeabilità)

Secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 1062-1:2005, il prodotto può essere descritto con la seguente classificazione:

G ₃	S ₃	E ₅	W ₃	V ₂
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Caratteristiche tecniche		
Peso specifico	UNI EN ISO 2811-1:2003	1.84 g/ml
Viscosità (Brookfield)	UNI EN ISO 2555:2002	43000 cPs
Materie non volatili (% peso)	UNI EN ISO 3251:2008	80.4 %
Resistenza alle radiazioni UV (500 ore)	UNI 10686:1998	Prova superata ($\Delta E = 1.65$)
Composti organici volatili (VOC)	ISO 11890-2	VOC = 20 gr/lt



**COLORIFICIO
PEZZOLI**

Revisione n. 1
Data revisione
25/02/2010
Stampata il
25/02/2010
Pagina n.3 / 3

ACRIL TONACHINO

Confezioni e stoccaggio

ACRIL TONACHINO deve essere stoccato nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +40°C. Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

Resa

ACRIL TONACHINO grana fine: 0.5 m²/kg

ACRIL TONACHINO grana media: 0.5 m²/kg

ACRIL TONACHINO grana grossa: 0.3 m²/kg

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.

COLORIFICIO PEZZOLI s.r.l.

Via Valtésino, 303 - 63013 Grottammare (AP) - ITALY - P.I.&C.F. 01978030441
T +39 (0)735 58 13 83 - F +39 (0)735 36 76 36 - info@colorificiopezzoli.it