



**COLORIFICIO  
PEZZOLI**

Revisione n. 1  
Data revisione  
25/02/2010  
Stampata il  
25/02/2010  
Pagina n.1 / 3

## **COPRI PLUS**

### **Scheda Tecnica**

#### **Descrizione**

**COPRI PLUS** è una pittura traspirante ad alta copertura per la pitturazione di opere murarie all'interno dove si richieda un elevato livello di finitura.

Il prodotto è a base di legante vinil-versatico, cariche carbonatiche e pigmenti di qualità che conferiscono un pregevole aspetto opaco a granulometria fine.

**COPRI PLUS** ha un basso contenuto di solventi organici volatili (VOC) e rispetta la normativa 2004/42/CE (D.Lgs. n.161 del 27 marzo 2006).

#### **Applicazione**

##### **Supporti nuovi**

La superficie deve essere asciutta, non friabile e priva di sali ed umidità.

Isolare con una mano, a pennello, di fissativo ACRILFLEX e, dopo 24 ore, applicare due mani di **COPRI PLUS**.

**Supporti già tinteggiati e/o degradati** Pulire accuratamente la superficie da sporco, sali, incrostazioni e simili. In caso di muffe bonificare la superficie con specifici prodotti di sanificazione. In presenza di pittura decoese, rimuovere le porzioni in fase di distacco. Isolare una mano, a pennello, di fissativo ACRILFLEX e, dopo 24 ore, applicare due mani **COPRI PLUS**.

##### **Modalità di applicazione**

Applicare **COPRI PLUS** con pennello in due mani.

Essiccamento fuori tatto: 1 ora

Essiccamento in profondità: 24 ore.

Non applicare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C e con umidità dell'ambiente >80%.

Lavare gli attrezzi con acqua dopo il loro utilizzo.

#### **Classificazione, caratteristiche tecniche e prestazioni**

**COPRI PLUS** è stata testata presso il laboratorio di GFC Chimica. I risultati delle prove sperimentali riportate nelle tabelle che seguono sono documentati nel rapporto di prova n° 093/L del 16.04.2010.

**COLORIFICIO PEZZOLI s.r.l.**

Via Valtésino, 303 - 63013 Grottammare (AP) - ITALY - P.I.&C.F. 01978030441  
T +39 (0)735 58 13 83 - F +39 (0)735 36 76 36 - [info@colorificiopezzoli.it](mailto:info@colorificiopezzoli.it)



## COPRI PLUS

**Classificazione secondo la norma UNI EN 13300:2002 "Prodotti e sistemi di verniciatura all'acqua per pareti e soffitti interni - Classificazione"**

<b>Classificazione per interno</b>	
Per impiego finale	Decorazione-protezione
Per tipo chimico di legante	Resina vinil-versatata
Per stato di soluzione o dispersione del legante	Dispersione diluibile in acqua
Brillantezza	Molto opaco (riflettanza <5 con geometria di 85°)
Granulometria	Fine
Resistenza allo strofinamento ad umido	Ldft = 58.50 micron (dopo 40 cicli) Classe 4
Potere coprente. Rapporto di contrasto di pitture di colore chiaro a una resa fissata	Opacità con resa di 10 m <sup>2</sup> /lt = 98.76% Classe 2

<b>Caratteristiche tecniche</b>		
Peso specifico	UNI EN ISO 2811-1:2003	1.72 g/ml
Viscosità (Brookfield)	UNI EN ISO 2555:2002	16000 cPs
Materie non volatili (% peso)	UNI EN ISO 3251:2008	70.76 %
Composti organici volatili (VOC)	ISO 11890-2	VOC = 17 gr/lt

### Confezioni e stoccaggio

**COPRI PLUS** deve essere conservata nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +40°C. Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

### Resa

Resa teorica = 5-6 m<sup>2</sup>/lt



**COLORIFICIO  
PEZZOLI**

Revisione n. 1  
Data revisione  
25/02/2010  
Stampata il  
25/02/2010  
Pagina n.3 / 3

## **COPRI PLUS**

### **Nota di responsabilità**

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.

**COLORIFICIO PEZZOLI s.r.l.**

Via Valtésino, 303 - 63013 Grottammare (AP) - ITALY - P.I.&C.F. 01978030441  
T +39 (0)735 58 13 83 - F +39 (0)735 36 76 36 - [info@colorificiopezzoli.it](mailto:info@colorificiopezzoli.it)