



**COLORIFICIO
PEZZOLI**

Revisione n. 1
Data revisione
25/02/2010
Stampata il
25/02/2010
Pagina n.1 / 2

ECOPAINT

Scheda Tecnica

Descrizione

ECOPAINT è una pittura traspirante per interni a bassissimo contenuto di VOC (solventi organici volatili). Il prodotto è facile da applicare, permette una buona copertura del supporto e conferisce allo stesso un pregevole aspetto opaco.

ECOPAINT ha un basso contenuto di solventi organici volatili (VOC) e rispetta la normativa 2004/42/CE (D.Lgs. n.161 del 27 marzo 2006).

Applicazione

Supporti nuovi

La superficie deve essere asciutta, non friabile e priva di sali ed umidità.

Isolare con una mano, a pennello, di fissativo ACRIFLEX e, dopo 24 ore, applicare due mani di **ECOPAINT**.

Supporti già tinteggiati e/o degradati Pulire accuratamente la superficie da sporco, sali, incrostazioni e simili. In caso di muffe bonificare la superficie con specifici prodotti di sanificazione. In presenza di pittura decoese, rimuovere le porzioni in fase di distacco. Isolare una mano, a pennello, di fissativo ACRIFLEX e, dopo 24 ore, applicare due mani di **ECOPAINT**.

Modalità di applicazione

Applicare **ECOPAINT** con pennello in due mani.

Essiccamento fuori tatto: 1 ora

Essiccamento in profondità: 24 ore.

Non applicare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C e con umidità dell'ambiente >80%.

Lavare gli attrezzi con acqua dopo il loro utilizzo.

Classificazione, caratteristiche tecniche e prestazioni

ECOPAINT è stata testata presso il laboratorio di GFC Chimica. I risultati delle prove sperimentali riportate nelle tabelle che seguono sono documentati nel rapporto di prova n° 093/L del 16.04.2010.

Classificazione secondo la norma UNI EN 13300:2002 "Prodotti e sistemi di verniciatura all'acqua per pareti e soffitti interni - Classificazione"

COLORIFICIO PEZZOLI s.r.l.

Via Valtésino, 303 - 63013 Grottammare (AP) - ITALY - P.I.&C.F. 01978030441
T +39 (0)735 58 13 83 - F +39 (0)735 36 76 36 - info@colorificiopezzoli.it



COLORIFICIO PEZZOLI

Revisione n. 1
Data revisione
25/02/2010
Stampata il
25/02/2010
Pagina n.2 / 2

ECOPAINT

Classificazione per interno	
Per impiego finale	Decorazione-protezione
Per tipo chimico di legante	Resina vinil-versatata
Per stato di soluzione o dispersione del legante	Dispersione diluibile in acqua
Brillantezza	Molto opaco (riflettanza <5 con geometria di 85°)
Granulometria	Fine
Resistenza allo strofinamento ad umido	Ldft = 65.72 micron (dopo 200 cicli) Classe 3
Potere coprente. Rapporto di contrasto di pitture di colore chiaro a una resa fissata	Opacità con resa di 10 m ² /lt = 97.85% Classe 3

Caratteristiche tecniche		
Peso specifico	UNI EN ISO 2811-1:2003	1.67 g/ml
Viscosità (Brookfield)	UNI EN ISO 2555:2002	14500 cPs
Materie non volatili (% peso)	UNI EN ISO 3251:2008	67.56 %
Composti organici volatili (VOC)	ISO 11890-2	VOC = 4 gr/lt

Confezioni e stoccaggio

ECOPAINT deve essere conservata nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +40°C. Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

Resa

Resa teorica = 8-10 m²/lt

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.

COLORIFICIO PEZZOLI s.r.l.

Via Valtésino, 303 - 63013 Grottammare (AP) - ITALY - P.I.&C.F. 01978030441
T +39 (0)735 58 13 83 - F +39 (0)735 36 76 36 - info@colorificiopezzoli.it