



## **IDROREP**

### **Scheda Tecnica**

#### **Descrizione**

**IDROREP** è una pittura traspirante ed idrorepellente semilavabile per interni, prodotto polivalente con un eccellente punto di bianco.

**IDROREP** ha un basso contenuto di solventi organici volatili (VOC) e rispetta la normativa 2004/42/CE (D.Lgs. n.161 del 27 marzo 2006).

#### **Applicazione**

##### **Supporti nuovi**

La superficie deve essere asciutta, non friabile e priva di sali ed umidità.

Isolare con una mano, a pennello, di fissativo ACRILFLEX (DIL. 1:4 con acqua) e, dopo 24 ore, applicare due mani di **IDROREP**.

**Supporti già tinteggiati e/o degradati** Pulire accuratamente la superficie da sporco, sali, incrostazioni e simili. In caso di muffe bonificare la superficie con specifici prodotti di sanificazione (MUFFA STOP). In presenza di pittura decoese, rimuovere le porzioni in fase di distacco. Isolare una mano, a pennello, di fissativo ACRILFLEX (DIL. 1:4 con acqua) e, dopo 24 ore, applicare due mani **IDROREP**

##### **Modalità di applicazione**

Applicare **IDROREP** in due mani con pennello, rullo o airless.

Diluizione 25/30% con acqua

Aspetto del film: OPACO

Essiccamento fuori tatto: 1 ora

Essiccamento in profondità: 24 ore.

Non applicare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C e con umidità dell'ambiente >80%.

Lavare gli attrezzi con acqua dopo il loro utilizzo.

#### **Classificazione, caratteristiche tecniche e prestazioni**

<b>Classificazione per interno</b>	
Per impiego finale	Decorazione-protezione
Per tipo chimico di legante	Resina vinil-versatata
Per stato di soluzione o dispersione del legante	Dispersione diluibile in acqua
Brillantezza	Molto opaco (riflettanza <5 con geometria di 85°)
Granulometria	Fine



## IDROREP

<b>Caratteristiche tecniche</b>		
Peso specifico	UNI EN ISO 2811-1:2003	1.70 g/ml
Composti organici volatili (VOC)	ISO 11890-2	VOC = 9 gr/lit

### Confezioni e stoccaggio

**IDROREP** deve essere conservata nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +40°C. Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

### Resa

Resa teorica = 5-6 m<sup>2</sup>/lt

### Voce di capitolato

Pittura traspirante idrorepellente opaca per interni.

Applicazione su superfici predisposte di N°2 mani di **IDROREP** nella quantità determinata dall'assorbimento del supporto.

Finitura: OPACA – USO PROFESSIONALE.

### Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.