



## **INCAPSULO AP 163**

### **Scheda Tecnica**

#### **Descrizione**

**INCAPSULO AP 163** si applica sulle superfici in cemento amianto, sia all'interno che all'esterno, per prevenire le rotture dovute al deterioramento del legante cementizio e la conseguente formazione di fibre; utilizzato da sempre per impermeabilizzare manufatti in calcestruzzo, blocchi in canapa, tutte le superfici porose come legno ed altro, intonaci ed altri materiali da edilizia, sia in orizzontale come tetti e terrazze, che in verticale come pareti interrato o contropareti esposte all'intemperie

**INCAPSULO AP 163** è inoltre efficace nel trattamento di superfici in cemento amianto, prolungare la durata ed impermeabilizzare.

**INCAPSULO AP 163** è un preparato liquido, a base di polimeri acrilici elastomeri.

**INCAPSULO AP 163** rispetta la normativa 2004/42/CE (D.Lgs. n.161 del 27 marzo 2006).

#### **Applicazione**

**INCAPSULO AP 163** è applicabile su:

è indicato per incapsulare le fibre d'amianto presenti sull'estradosso e intradosso delle coperture, per sigillare fessurazioni o giunti di dilatazione.

Usato inoltre come impermeabilizzante di manufatti in calcestruzzo, blocchi in canapa, tutte le superfici porose come legno ed altro, intonaci ed altri materiali da edilizia.

#### **AVVERTENZE**

Sono da evitare condizioni estreme di caldo o freddo durante l'applicazione. Non applicare **INCAPSULO AP 163** al di sotto di + 5°C. Non applicare con tempo umido, nebbioso e piovoso.

Non applicare **INCAPSULO AP 163** su supporti molto caldi (max 30°), in quanto ciò produrrebbe conseguenze negative sull'adesione al supporto.

**INCAPSULO AP 163** può essere considerato un rivestimento pedonabile se affogato in rete in fibra di vetro del tipo 160 gr/mq.

Nel caso di verniciatura di manti bituminosi, si dovrà preventivamente eliminare lo strato di sporco presente.

#### **SUPERFICI IN CEMENTO AMIANTO**

Tipologie d'intervento secondo norma UNI10686 del Marzo 1998 " Allegato 2 " con Decreto del 20 Agosto 1999, ampliamento normativo della Legge 27 marzo 1992, n. 257.

Trattamento incapsulante di lastre pulite in cemento amianto con spessore di 300 um.

**COLORIFICIO PEZZOLI s.r.l.**



## INCAPSULO AP 163

Stesura di una prima mano di fissativo penetrante ACRILPRIMER AM 70 di colore rosso, resa circa 200 g/mq.

Stesura di due mani di incapsulante **INCAPSULO AP 163**, in due tonalità contrastanti, resa circa 500 g/mq.

### **SUPERFICI DA IMPERMEABILIZZARE**

**Superfici in verticale:** applicare una mano di **INCAPSULO AP 163** diluito al 30/40% con acqua, in modo da uniformare e consolidare la parete; successivamente procedere alla stesura del prodotto diluito max con un 5/10% di acqua, fino ad ottenere uno strato pari a 1,5 kg/mq. di materiale.

**Superfici in orizzontale:** applicare una mano di **INCAPSULO AP 163** diluito al 30/40% con acqua, in modo da uniformare e consolidare il supporto; successivamente procedere alla stesura del prodotto diluito max con un 5/10% di acqua, fino ad ottenere uno strato pari a 3 kg/mq. di materiale.

### **SISTEMI DI RINFORZO**

E' possibile aumentare la resistenza meccanica dell'incapsulante **INCAPSULO AP 163** annegando un materiale di rinforzo tra la prima e la seconda mano.

### **TEMPI D'ESSICAZIONE**

Asciutto al tatto in circa 4 ore in condizioni di U.R. 65% a 20°C. In condizioni di freddo, l'essiccazione è ritardata. Si consiglia di lasciare trascorrere 12 ore tra l'applicazione delle due mani. Evitare spessori irregolari.

### **ATTREZZATURA**

Il prodotto puo' essere applicato a rullo, a pennello, o con pistola airless.

### **PULIZIA DEGLI ATTREZZI**

Dopo l'uso, pulire gli attrezzi ; qualora il prodotto fosse essiccato, utilizzare dell'acquaragia inodore.

### **CONFEZIONI**

**INCAPSULO AP 163 è confezionato in latte da 8 kg e 20 kg.**

### **STOCCAGGIO**

Proteggere dal gelo e dal calore. Il tempo di stoccaggio delle confezioni, in ambiente chiuso, a temperatura superiore a + 5°C, è di 12 mesi.

### **SANITA' E SICUREZZA**

Riferirsi alla scheda di sicurezza.



**COLORIFICIO  
PEZZOLI**

Revisione n. 1  
Data revisione  
25/02/2010  
Stampata il  
25/02/2010  
Pagina n.3 / 3

## **INCAPSULO AP 163**

### **COLORI DISPONIBILI**

bianco  
grigio  
rosso  
sistema tintometrico

#### Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.

**COLORIFICIO PEZZOLI s.r.l.**

Via Valtésino, 303 - 63013 Grottammare (AP) - ITALY - P.I.&C.F. 01978030441  
T +39 (0)735 58 13 83 - F +39 (0)735 36 76 36 - [info@colorificiopezzoli.it](mailto:info@colorificiopezzoli.it)