



## WHITE N

### Scheda Tecnica

#### Descrizione

**WHITE N** è una pittura traspirante per la pitturazione di opere murarie all'interno.

Il prodotto è a base di legante vinil-versatico e cariche.

**WHITE N** ha un basso contenuto di solventi organici volatili (VOC) e rispetta la normativa 2004/42/CE (D.Lgs. n.161 del 27 marzo 2006).

#### Applicazione

##### Supporti nuovi

La superficie deve essere asciutta, non friabile e priva di sali ed umidità.

Isolare con una mano, a pennello, di fissativo ACRILFLEX (DIL. 1:4 con acqua) e, dopo 24 ore, applicare due mani di **WHITE N**.

**Supporti già tinteggiati e/o degradati** Pulire accuratamente la superficie da sporco, sali, incrostazioni e simili. In caso di muffe bonificare la superficie con specifici prodotti di sanificazione (MUFFA STOP). In presenza di pittura decoese, rimuovere le porzioni in fase di distacco. Isolare una mano, a pennello, di fissativo ACRILFLEX (DIL. 1:4 con acqua) e, dopo 24 ore, applicare due mani **WHITE N**

##### Modalità di applicazione

Applicare **WHITE N** in due mani con pennello, rullo o airless.

Diluizione 30/40% con acqua

Aspetto del film: OPACO

Essiccamento fuori tatto: 1 ora

Essiccamento in profondità: 24 ore.

Non applicare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C e con umidità dell'ambiente >80%.

Lavare gli attrezzi con acqua dopo il loro utilizzo.

#### Classificazione, caratteristiche tecniche e prestazioni

Classificazione per interno	
Per impiego finale	Decorazione-protezione
Per tipo chimico di legante	Resina vinil-versatata
Per stato di soluzione o dispersione del legante	Dispersione diluibile in acqua
Brillantezza	Molto opaco (riflettanza <5 con geometria di 85°)
Granulometria	Fine



# COLORIFICIO PEZZOLI

Revisione n. 1  
Data revisione  
25/02/2010  
Stampata il  
25/02/2010  
Pagina n.2 / 2

## WHITE N

<b>Caratteristiche tecniche</b>		
Peso specifico	UNI EN ISO 2811-1:2003	1.73 g/ml
Composti organici volatili (VOC)	ISO 11890-2	VOC = 9 gr/lit

### Confezioni e stoccaggio

**WHITE N** deve essere conservata nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +40°C. Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

### Resa

Resa teorica = 5-6 m<sup>2</sup>/lt

### Voce di capitolato

Idropittura traspirante per interno a base di legante vinil-versatico.  
Applicazione su superfici predisposte di N°2 mani di **WHITE N** nella quantità determinata dall'assorbimento del supporto.  
Finitura: OPACA – USO PROFESSIONALE.

### Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.

**COLORIFICIO PEZZOLI s.r.l.**

Via Valtésino, 303 - 63013 Grottammare (AP) - ITALY - P.I.&C.F. 01978030441  
T +39 (0)735 58 13 83 - F +39 (0)735 36 76 36 - [info@colorificiopezzoli.it](mailto:info@colorificiopezzoli.it)