



## **ACRIL PIGMENTO**

### **Scheda Tecnica**

#### **Descrizione**

**ACRIL PIGMENTO** è un fondo acrilico pigmentato di collegamento per esterni.

**ACRIL PIGMENTO** conferisce alle superfici un'eccellente permeabilità al vapore, ottima resistenza alle radiazioni UV ed agli agenti atmosferici, ottimo potere coprente ed uniformante.

**ACRIL PIGMENTO** è facile da applicare sia a rullo che a pennello in quanto favorisce la scorrevolezza degli utensili.

**ACRIL LAV** ha un basso contenuto di solventi organici volatili (VOC) e rispetta la normativa 2004/42/CE (D.Lgs. n.161 del 27 marzo 2006).

#### **Applicazione**

##### **Supporti nuovi**

La superficie deve essere asciutta, non friabile e priva di sali ed umidità.

Isolare con una mano, a pennello o rullo, di **ACRIL PIGMENTO** e, dopo 24 ore, applicare due mani di **una finitura acrilica per esterni**.

##### **Supporti già tinteggiati e/o degradati**

Pulire accuratamente la superficie da sporco, sali, incrostazioni e simili. In caso di muffe bonificare la superficie con specifici prodotti di sanificazione. In presenza di pittura decoese, rimuovere le porzioni in fase di distacco e successivamente applicare una mano di **ACRIL PIGMENTO**, a pennello o rullo e procedere con le **finiture acriliche per esterni desiderate**.

##### **Modalità di applicazione**

Applicare **ACRIL PIGMENTO** con pennello o rullo.

Essiccamento fuori tatto: 1 ora

Essiccamento in profondità: 24 ore.

Non applicare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C e con umidità dell'ambiente >80%.

Lavare gli attrezzi con acqua dopo il loro utilizzo.



**COLORIFICIO  
PEZZOLI**

Revisione n. 1  
Data revisione  
25/02/2010  
Stampata il  
25/02/2010  
Pagina n.2 / 2

## **ACRIL PIGMENTO**

### **Confezioni e stoccaggio**

**ACRIL PIGMENTO** deve essere conservato nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +40°C. Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

### **Resa**

**Resa teorica = 5-7 m<sup>2</sup>/lt per mano**

### Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.

**COLORIFICIO PEZZOLI s.r.l.**

Via Valtésino, 303 - 63013 Grottammare (AP) - ITALY - P.I.&C.F. 01978030441  
T +39 (0)735 58 13 83 - F +39 (0)735 36 76 36 - [info@colorificiopezzoli.it](mailto:info@colorificiopezzoli.it)