



## FAST

### Scheda Tecnica

#### Descrizione

**FAST** è una pittura per interni ad alta copertura particolarmente indicata per la pitturazione di gesso e cartongesso. Il prodotto ha una elevata capacità di coprire il supporto e possiede una buona dilatazione.

**FAST** è a base di legante vinil-versatico, cariche carbonatiche e pigmenti di qualità che conferiscono un pregevole aspetto opaco a granulometria fine.

**FAST** ha un basso contenuto di solventi organici volatili (VOC) e rispetta la normativa 2004/42/CE (D.Lgs. n.161 del 27 marzo 2006).

#### Applicazione

##### Supporti nuovi

La superficie deve essere asciutta, non friabile e priva di sali ed umidità.

Isolare con una mano, a pennello, di fissativo ACRIFLEX (DIL. 1:4 con acqua) e, dopo 24 ore, applicare **FAST**.

**Supporti già tinteggiati e/o degradati** Pulire accuratamente la superficie da sporco, sali, incrostazioni e simili. In caso di muffe bonificare la superficie con specifici prodotti di sanificazione. In presenza di pittura decoese, rimuovere le porzioni in fase di distacco. Isolare una mano, a pennello, di fissativo ACRIFLEX (DIL. 1:4 con acqua) e, dopo 24 ore, applicare **FAST**

##### Modalità di applicazione

Applicare **FAST** in due mani con pennello, rullo o airless.

Diluizione 15/20% con acqua

Aspetto del film: OPACO

Essiccamento fuori tatto: 1 ora

Essiccamento in profondità: 24 ore.

Non applicare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C e con umidità dell'ambiente >80%.

Lavare gli attrezzi con acqua dopo il loro utilizzo.

#### Classificazione, caratteristiche tecniche e prestazioni

**FAST** è stata testata presso il laboratorio di GFC Chimica. I risultati delle prove sperimentali riportate nelle tabelle che seguono sono documentati nel rapporto di prova n° 098/L del 22.04.2010.

**Classificazione secondo la norma UNI EN 13300:2002 "Prodotti e sistemi di verniciatura all'acqua per pareti e soffitti interni - Classificazione"**



## FAST

<b>Classificazione per interno</b>	
Per impiego finale	Decorazione-protezione
Per tipo chimico di legante	Resina vinil-versatata
Per stato di soluzione o dispersione del legante	Dispersione diluibile in acqua
Brillantezza	Opaco (riflettanza <10 con geometria di 85°)
Granulometria	Fine
Resistenza allo strofinamento ad umido	Ldft = 64.38 micron (dopo 200 cicli) Classe 3
Potere coprente. Rapporto di contrasto di pitture di colore chiaro a una resa fissata	Opacità con resa di 10 m <sup>2</sup> /lt = 99.41% Classe 2

<b>Caratteristiche tecniche</b>		
Peso specifico	UNI EN ISO 2811-1:2003	1.68 g/ml
Viscosità (Brookfield)	UNI EN ISO 2555:2002	18250 cPs
Materie non volatili (% peso)	UNI EN ISO 3251:2008	68.03 %
Composti organici volatili (VOC)	ISO 11890-2	VOC = 26 gr/lt

### Confezioni e stoccaggio

**FAST** deve essere conservata nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +40°C. Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

### Resa

Resa teorica = 8-10 m<sup>2</sup>/lt

### Voce di capitolato

Pittura coprente a mano unica per interni, con un eccellente punto di bianco.  
Applicazione su superfici predisposte di N°1 mani di **FAST** nella quantità determinata dall'assorbimento del supporto.  
Finitura: OPACA – USO PROFESSIONALE.

### Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.