



**COLORIFICIO
PEZZOLI**

Revisione n. 2
Data revisione
07/01/2013
Stampata il
07/01/2013
Pagina n.1 / 2

RAS PASTE

Scheda Tecnica

Descrizione

RAS PASTE è uno stucco in pasta pronto all'uso.

RAS PASTE ha un'elevato potere riempitivo ed ottima resa.

RAS PASTE è specifico per la rasatura di pareti interne (intonaco, gesso, legno e cartongesso).

RAS PASTE ha un basso contenuto di solventi organici volatili (VOC) e rispetta la normativa 2004/42/CE (D.Lgs. n.161 del 27 marzo 2006).

Applicazione

Supporti nuovi

La superficie deve essere asciutta, non friabile e priva di sali ed umidità.

Isolare con una mano a pennello di fissativo ACRILFLEX e, dopo 24 ore, applicare **RAS PASTE**.

Supporti già tinteggiati e/o degradati Pulire accuratamente la superficie da sporco, sali, incrostazioni e simili. In caso di muffe, bonificare la superficie con specifici prodotti di sanificazione (MUFFA STOP). In presenza di pitture decoese, rimuovere le porzioni in fase di distacco. Isolare una mano, a pennello, di fissativo ACRILFLEX e, dopo 24 ore, applicare **RAS PASTE**.

Modalità di applicazione

Applicare **RAS PASTE** con spatola inox in uno o più passaggi a seconda del supporto.

Essiccamento fuori tatto: 1 ora

Essiccamento in profondità: 24 ore.

Spessore massimo di applicazione: 2mm per strato.

Non applicare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C e con umidità dell'ambiente >80%.

Lavare gli attrezzi con acqua dopo il loro utilizzo.

Confezioni e stoccaggio

RAS PASTE deve essere conservato nei contenitori originali (1, 5, 25 Kg) ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +40°C. Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

Resa

Resa teorica = 2-3 m²/Kg secondo superficie

COLORIFICIO PEZZOLI s.r.l.

Via Valtésino, 303 - 63013 Grottammare (AP) - ITALY - P.I.&C.F. 01978030441
T +39 (0)735 58 13 83 - F +39 (0)735 36 76 36 - info@colorificiopezzoli.it



**COLORIFICIO
PEZZOLI**

Revisione n. 2
Data revisione
07/01/2013
Stampata il
07/01/2013
Pagina n.2 / 2

RAS PASTE

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.

COLORIFICIO PEZZOLI s.r.l.

Via Valtésino, 303 - 63013 Grottammare (AP) - ITALY - P.I.&C.F. 01978030441
T +39 (0)735 58 13 83 - F +39 (0)735 36 76 36 - info@colorificiopezzoli.it